

Paged StringPly

(cienka i elastyczna sklejka liściasta wodoodporna)



Cienka sklejka brzozowa o atrakcyjnym wyglądzie powierzchni. Do jej produkcji są wykorzystywane wysokiej jakości forniry, niemal 3 razy cieńsze niż standardowe. Taka produkcja pozwala uzyskać produkt o małych grubościach i wysokiej elastyczności, który ponadto jest stabilny wymiarowo i wytrzymały. Paged StringPly powstaje przy użyciu spoiny melaminowej, co gwarantuje odpowiednią jakość spojenia również w warunkach podwyższonej wilgotności. Sklejki te są łatwe w obróbce, mają jasny i jednorodny rysunek drewna. Paged StringPly ma dekoracyjny charakter niewymagający obróbki ale z powodzeniem może być malowany, lakierowany, bejcowany, oklejany itp.

KLUCZOWE KORZYCI I ZASTOSOWANIA

- Główne zastosowanie: makiety i modele architektoniczne, modele samolotów, wyposażenia w sektorze transportowym (van, kamper), elementy mebli, oświetlenie, zabawki, instrumenty muzyczne, akcesoria sportowe, opakowania dekoracyjne, pamiątki, galanteria
- Cienki i elastyczny materiał łatwy do modelowania
- Standardowa klasa jakości powierzchni: I/II (EN635-2)
- Estetyczny wygląd
- Produkt może być stosowany w produkcji zabawek i mebli dziecięcych (spełnia wymagania EN 71-3)
- Produkt odpowiedni do cięcia laserem
- Niska emisja VOC (w tym formaldehydu)
- Niska waga
- Wytrzymałość
- Łatwość obróbki

FORMATY STANDARDOWE* [mm]	1250 x 1250
	1270 x 1270
	1525 x 1525
	1550 x 1550

*Rozmiary niestandardowe dostępne w wycenie specjalnej

ODCHYLEKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 i EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ODCHYLEKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 i EN 324

Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1 mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1 mm/m

GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna* (mm)	Ilość warstw (szt.)	Odchyłka od nominalnej grubości min. (mm)	Odchyłka od nominalnej grubości max. (mm)	Waga (kg/m ²)	Gęstość** (kg/m ³)
1,0	3	-0,1	+0,2	0,8	700-760
1,5	3	-0,2	+0,2	1,1	
2,0	4	-0,2	+0,2	1,5	
2,5	5	-0,2	+0,2	1,8	
3,0	6	-0,2	+0,2	2,2	

*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

**Mierzone przy wilgotności 8-12%

KLASA EMISJI FORMALDEHYDU (EN 717-1)

E1
Produkt spełnia także wymagania ½ E1

KLASA JAKOŚCI SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 1, 2, 3

OBRÓBKA

Obróbka CNC i wiercenie
zgodnie z zamówieniem klienta

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży www.sklejkapaged.pl
2. Katalog klas jakości powierzchni sklejek liściastych wg EN 635-2

