

Paged ParquetPly

(sklejka liściasta brzozowa lub iglasta sosnowa)



Wysokiej jakości sklejka liściasta lub iglasta spełniająca najwyższe wymagania producentów parkietów. Łatwość w obróbce, wąska tolerancja grubości oraz odpowiednia wilgotność zapewniają stabilność projektowanej podłogi.		ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI ▪ Głównie obszary zastosowań obejmują m.in. produkcję podłóg np. parkietów dwuwarstwowych ▪ Wąska tolerancja grubości ▪ Odpowiednia wilgotność 5-9% ▪ Wysoka wytrzymałość ▪ Stabilność wymiarowa ▪ Produkt polski		FORMATY STANDARDOWE [mm]* <table><tr><td>Liściasta</td><td>Iglasta</td></tr><tr><td>1220x2440</td><td>2440x1220</td></tr><tr><td>1250x2500</td><td>2500x1250</td></tr><tr><td>2440x1220</td><td></td></tr><tr><td>2500x1250</td><td></td></tr></table> *Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie		Liściasta	Iglasta	1220x2440	2440x1220	1250x2500	2500x1250	2440x1220		2500x1250																										
Liściasta	Iglasta																																							
1220x2440	2440x1220																																							
1250x2500	2500x1250																																							
2440x1220																																								
2500x1250																																								
GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 - LIŚCIASTA <table><tr><th>Grubość nominalna (mm)*</th><th>Ilość warstw (szt)</th><th colspan="2">Odchyłka od nominalnej grubości (mm)</th><th>Waga (kg/m2)</th><th>Gęstość (kg/m3)</th></tr><tr><td>6,5</td><td>5</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>4,5</td><td rowspan="4">640-760**</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>6,3</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>8,4</td></tr><tr><td>15</td><td>11</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>10,5</td></tr></table> *Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie **Gęstość przy wilgotności 5-9%				Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)	6,5	5	-0,2	+0,2	4,5	640-760**	9	7	-0,2	+0,2	6,3	12	9	-0,2	+0,2	8,4	15	11	-0,2	+0,2	10,5	ODCHYLENKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th>Długość / szerokość</th><th>Wartość odchylenia*</th></tr><tr><td>< 1000 mm</td><td>± 1 mm</td></tr><tr><td>1000 – 2000 mm</td><td>± 2 mm</td></tr><tr><td>> 2000 mm</td><td>± 3 mm</td></tr></table> *Inne dostępne na zamówienie		Długość / szerokość	Wartość odchylenia*	< 1000 mm	± 1 mm	1000 – 2000 mm	± 2 mm	> 2000 mm	± 3 mm
Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)																																			
6,5	5	-0,2	+0,2	4,5	640-760**																																			
9	7	-0,2	+0,2	6,3																																				
12	9	-0,2	+0,2	8,4																																				
15	11	-0,2	+0,2	10,5																																				
Długość / szerokość	Wartość odchylenia*																																							
< 1000 mm	± 1 mm																																							
1000 – 2000 mm	± 2 mm																																							
> 2000 mm	± 3 mm																																							
GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 - IGLASTA <table><tr><th>Grubość nominalna (mm)*</th><th>Ilość warstw (szt)</th><th colspan="2">Odchyłka od nominalnej grubości (mm)</th><th>Waga (kg/m2)</th><th>Gęstość (kg/m3)</th></tr><tr><td>6,5</td><td>3</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>3,8</td><td rowspan="4">585**</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>5,3</td></tr><tr><td>12</td><td>5</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>7,0</td></tr><tr><td>15</td><td>7</td><td>-0,2</td><td>+0,2</td><td>8,8</td></tr></table> *Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie **Średnia gęstość przy wilgotności 5-9%				Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)	6,5	3	-0,2	+0,2	3,8	585**	9	4	-0,2	+0,2	5,3	12	5	-0,2	+0,2	7,0	15	7	-0,2	+0,2	8,8	ODCHYLENKI PROSTOLINOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th></th><th>Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>Prostoliniowość krawędzi</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr><tr><td>Prostokątność</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr></table>			Wartość odchylenia	Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m	Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m		
Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)																																			
6,5	3	-0,2	+0,2	3,8	585**																																			
9	4	-0,2	+0,2	5,3																																				
12	5	-0,2	+0,2	7,0																																				
15	7	-0,2	+0,2	8,8																																				
	Wartość odchylenia																																							
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m																																							
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m																																							
WICHROWATOŚĆ ZGODNIE Z ZAKŁADOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI <table><tr><th>Grubość</th><th>Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>< 10 mm</td><td>dopuszczalna</td></tr><tr><td>≥ 12 mm</td><td>do 10 mm/m przekątnej</td></tr></table>				Grubość	Wartość odchylenia	< 10 mm	dopuszczalna	≥ 12 mm	do 10 mm/m przekątnej																															
Grubość	Wartość odchylenia																																							
< 10 mm	dopuszczalna																																							
≥ 12 mm	do 10 mm/m przekątnej																																							
KLASA EMISJI (EN 717-1) ½ E1	KLASA SKLEJENIA (EN 314-2) Klasa 3	USŁUGI DODATKOWE Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta	INFORMACJE DODATKOWE 1. Ogólne warunki sprzedaży. 2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP). 3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek liściastych wg. EN 635-2 i iglastych wg. EN 635-3. 4. Zgodność z CARB Phase 2 oraz EPA TSCA VI.																																					

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.



Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.